



KARTA TECHNICZNA WYROBU

KLEJ DO GLAZURY KR-2 O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH typu C1

Wyrób zgodny z EN 12004-1
Atest PZH: HK/B/0975/01/2011

ZASTOSOWANIE: „Klej do glazury KR-2 o podwyższonych parametrach” jest przeznaczony do klejenia zwykłych płytek podłogowych i ściennych oraz gresów na powierzchniach narażonych na zwiększone obciążenia, zmiany temperatury, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża typu: cegła, tynki, posadzki betonowe, wodoodporne płyty gipsowo-kartonowe, stare warstwy glazury.

WŁAŚCIWOŚCI: zaprawa klejowa jest suchą mieszanką spoiw cementowych i organicznych, wypełniaczy mineralnych oraz składników modyfikujących właściwości robocze i fizyczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: podłoże powinno być równe, zwarte i pozbawione zanieczyszczeń. Pozostałości farb olejnych i emulsyjnych należy usunąć, słabe tynki odbić. Nierówności podłoża wyrównać zaprawą szpachlową. Układając glazurę na podłożu o dużej chłonności (np.: gazobeton) należy wcześniej zastosować preparat gruntujący.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: zawartość worka wsypać do czystej, chłodnej wody w ilości 6 ÷ 7 l na 25 kg (t.j. 0,24 ÷ 0,28 l wody na 1 kg suchej zaprawy). Całość wymieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednolitej konsystencji. Po upływie 5 min. ponownie zamieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2,5 h.

SPOSÓB UŻYCIA : zaprawę nanieść na podłoże za pomocą pacy ząbkowanej i równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Klej po naniesieniu na podłoże zachowuje właściwości klejące przez ok. 20 min. W tym czasie należy ułożyć płytki dociskając je mocno do podłoża. Podczas klejenia płytek o dużych rozmiarach należy dodatkowo nałożyć warstwę kleju na płytkę. Zgęstniały klej należy mocno zamieszać (nie dolewać wody). Korzystanie z powierzchni klejonych może odbywać się po 24h. Pełne obciążenie dopuszcza się po 15 dniach. W trakcie klejenia glazury przeznaczonej do fugowania, na bieżąco usuwać zaprawę ze spoin pomiędzy płytkami.

WYDAJNOŚĆ: zużycie zaprawy klejowej jest uzależnione od wysokości zęba stosowanej pacy:

wys. zęba - 3÷4 mm - 1,5÷2,5 kg/m²
6÷8 mm - 2,5÷3,5 kg/m²
8÷12 mm - 3,5÷4,5 kg/m²

OPAKOWANIE : Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg (42 szt. x 25kg).

PRZECHEWYWANIE I TRANSPORT : Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE :

Proporcje mieszanki: 024-0,28 l wody na kg suchej zaprawy
6 – 7 l wody na 25 kg zaprawy
Czas zużycia zaprawy: ok. 2,5 godziny
Czas korekty: 15 min
Temperatura pracy: od +5°C do 25°C
Min. Grubość zaprawy: 2 mm
Max. Grubość zaprawy: 6 mm

EN 12004-1	
Cementowa zaprawa klejąca typu C1.	
Przeznaczona do wykonywania wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wyłożyń ścian i podłóg.	
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu tem.	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm ²
Cykl zamraż.-odmrażanie	≥ 0,5 N/mm ²
Klasa reakcji na ogień	A1
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Nie wydziela

UWAGA

Produkt zawiera cement. Należy chronić oczy, skórę i błony śluzowe. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie ubranie i rękawice ochronne. Zawartość chromu (VI) poniżej 0,0002%.